

Tehnički list

Rust-Oleum teksturirana boja u spreju 400 ml

Barve: Staro željezo (Aged Iron), zelena (Deep Forest), svijetlo smeđa (Desert Bisque)
& jesensko smeđa (Autumn Brown)

Končna obdelava vrhunske kvalitete, otporna na ogrebotine, omogućuje vam stvaranje privlačnog, opipljivog teksturiranog završetka na širokom rasponu podloga, uključujući drvo, metal i ukrasnu keramiku.

Za unutarnju i vanjsku uporabu.

PRIPREMA POVRŠINE: Za osiguranje adekvatne boje, prvo testirajte proizvod na neprimjetnom mjestu. Za najbolje rezultate, uklonite stare oslabljene premaze, svu prljavštinu, masnoće, ostatke ulja, soli i druge nepravilnosti s površine koristeći kućansko sredstvo za čišćenje. Ako ste na površini prethodno koristili vosak ili poliralo, površinu očistite razrjeđivačem. Dobro isperite čistom vodom i ostavite da se osuši. Goli drvo i metal treba premazati temeljnim premazom. Golu plastiku treba premazati temeljnim premazom za plastiku.

UVJETI KORIŠTENJA: Koristite na otvorenom ili u dobro prozračenim prostorijama poput otvorene garaže. Nanosite pri temperaturama između 10-32°C i relativnoj vlažnosti ispod 85% kako bi se osiguralo pravilno sušenje. Izbjegavajte prskanje u vrlo vjetrovitim i prašnim uvjetima. Zaštitite okolinu od raspršene magle.

UPOTREBA: Dobro protresite limenku kako biste se uvjerali da kuglice za miješanje udaraju i nastavite s protresanjem najmanje jednu minutu. Ako kuglice za miješanje ne udaraju, **NEMOJTE UDARATI PO LIMENKI**, nastavite lagano protresati dok ne čujete premještanje kuglica. Tijekom prskanja povremeno protresite. Držite limenku na udaljenosti od 30 cm od površine i prskajte ravnomjernim pokretima naprijed-natrag, preklapajući svaki prolazak lagano. Za najbolje rezultate držite limenku u stalnom pokretu i na istoj udaljenosti od površine tijekom prskanja. **NE KORISTITE U BLIZINI OTVORENOG PLAMENA.** Nanesite 2-4 sloja kako biste postigli teksturirani učinak.

ČIŠĆENJE: Nakon upotrebe okrenite dozu naopako i prskajte 2-3 sekunde kako biste očistili mlaznice za prskanje. Vrh mlaznice obrišite prije spremanja, a ako se zaluži, namočite je u razrjeđivač. Ostatak mokre boje očistite razrjeđivačem RUST-OLEUM ili drugim bezmirisnim razrjeđivačem (white spirit). Praznu ambalažu pravilno zbrinite, ne bacajte je među miješani otpad.

VRIJEME SUŠENJA: Suho na dodir za 20 minuta, za ponovno nanošenje nakon 30 minuta i potpuno suho za 24 sata. Gore navedeni podaci temelje se na temperaturi od 15°C i relativnoj vlažnosti od 50%. Niže temperature i veća vlažnost zraka mogu produžiti vrijeme sušenja.

Proizvedeno u Belgiji. Proizvodi Rust-Oleum Europe, Mathys NV, Kolenberstraat 23, 3545 Halen.

Uvoznik za Republiku Hrvatsku/distributer – PETRUS d.o.o. Trata 10, 4220 Škofja Loka, Slovenija
Više informacija o proizvodima potražite na našim stranicama www.petrus.hr ili nazovite na broj telefona 051 200 633

POKRITOST: Pločevinka od 400 ml pokriva približno 1,2 m². Pokritost se može razlikovati ovisno o načinu i količini nanošenja te vrsti i upijanju podloge.

Ograničenja: Ne koristite na pocinčanom čeliku ili površinama koje redovito prelaze temperature iznad 90°C. Nanosite samo pri temperaturama između 10-32°C i relativnoj vlažnosti ispod 85%. Pri pripremi površina obojenih prije 1960. godine, posebno pripazite na površine od drveta i metala jer mogu sadržavati štetni olovo. Kod suhog brušenja izbjegavajte udisanje prašine koristeći odgovarajuću zaštitnu masku za lice. Prije upotrebe proizvoda pročitajte kopiju odgovarajuće sigurnosne i zdravstvene liste.

ROK TRAJANJA: 3 godine (neotvoreno) od datuma proizvodnje (vidljivo na dnu limenke).

Ograničenje odgovornosti: Informacije u ovom priručniku su, prema našem najboljem znanju, istinite i točne te su dane u dobroj vjeri, bez dodatnih jamstava. Preporučujemo da kao korisnik neovisno testirate proizvod na željenoj površini i uvjerite se da je prikladan za tu vrstu površine. Tehničke informacije o proizvodu koje uključuju upute za sigurnu uporabu i zaštitu zdravlja dostupne su na našoj web stranici.

Proizvedeno v Belgiji. Proizvaja Rust-Oleum Europe, Mathys NV, Kolenbergstraat 23, 3545 Zelem.

Uvoznik za Republiko Slovenijo/distributer - PETRUS d.o.o., Trata 10, 4220 Škofja Loka
Več informacij o proizvodih poiščite na naši spletni strani www.petrus.si ali pokličite na številko telefona 051 200 6

